

Obj.číslo: 292620002

Mipa P 97 Switch



2K Polyesterový karosářský tmel s tužidlem

Mipa P 97 Switch

Revize d 01/2020

Mipa P 97 Switch je plnicí a dokončovací tmel s integrovanou indikací doby zpracovatelnosti: Proces schnutí lze vizuálně kontrolovat změnou barvy během fáze vytvrzování ze zelené na béžovou. Mipa P 97 Switch přilne k ocelovému plechu, pozinkovanému plechu, hliníku, pocínovaným povrchům, sklolaminátu (GFK) a dřevu. Navíc je zaručena krátká doba schnutí, snadné broušení a aplikace bez pórů ve vysokých tloušťkách vrstev.

Pozor: Předávkování tužidla může způsobit vady - fleky ve vrchním laku

Technické údaje:

Barva: zelená

Specifická hustota:

Viskozita:

Obsah netěkavých složek

Specifická hmotnost

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 509/2005 Sb. 250 g/l, kategorie B/b

Obsah VOC v přípravku: 6 g/l Obsah VOC v aplikační směsi:

Zpracování: Od +10 °C a do 80 % relativní vlhkosti. Dostatečný přívod a odvod vzduchu.
Polyesterový tmel netvrdne pod +10 °C.

Míchací poměr: Tužidlo P bílý, míchací poměr 100 : 2

Tužení: 100:2

Odvětrání mezi vrstvami: Po dokonalém proschnutí jednotlivých vrstev

Schnutí: Brouitelný po 15-20 minutách při 20°C

Brouitelný po 5-10 minutách při 60°C

Zpracovatelnost: 4 - 5 min. S Mipa P bílý tužidlem při 20 °C

Podmínky zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte nevytvrzené staré nátěry a základní nátěry. Povrch přebrouste. Odstraňte všechny staré nátěry nebo základní nátěry, které ještě nevytvrzily. Nenanášejte na termoplastické nebo kyselé výrobky (reakční nátěry). Nepoužívejte více než 3 % tužidla P.

Tmel s tužidlem důkladně promíchejte. Před každým pracovním krokem očistěte a odmaštěte celý lakovaný povrch přípravkem Mipa Silikonentferner. Poškozená místa obruste za sucha brusným papírem P80 / 150. Po zaschnutí brousit za sucha brusným papírem P 150/240. Před nanesením přebrouste celý povrch suchým brusným papírem P 240/360. Tmelená místa je nutné před dalším lakováním odizolovat Mipa1K nebo 2K plničem. Pro výplňové práce na površích z neželezných kovů (např. hliník, pozinkované povrchy), může být Mipa EP-Primer-Surfacer před nanesením plniva opatřen základním nátěrem, který zajistí optimální přilnavost. Pro lepší ochranu proti korozi, např. při renovaci klasických automobilů, předem naneste základní nátěr Mipa EP-Primer-Surfacer (viz informace o výrobku Mipa EPPrimer-Surfacer). Tmel brousit pouze za sucha.

Bezpečnostní upozornění:

Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu min. 12 měsíců.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů je zajištěna ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Obaly k likvidaci čisté a zcela vyprázdněné. Z plastových obalů je nutné odstranit kovové části.

Tento technický list slouží jako informace! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem o stavu techniky a jsou závislé na dlouholetých zkušenostech při výrobě produktu.